

Powerfit S300 / S312/7 S

INDUSTRIAL BATTERIES / NETWORK POWER

Die Powerfit S300 von GNB sind Allzweckbatterien, die für hohe Leistung bei Stromunterbrechungen entwickelt wurden. Sie sind die ideale Lösung für Anwendungen wie Sicherheits- und Alarmsysteme, Notbeleuchtung, Signaltechnik und jede andere USV-Anwendung, bei der eine kompakte und zuverlässige Backup-Stromversorgung gefragt ist.

Sachnummer: **NAS3120007VW0SA**

ANWENDUNGEN



SPEZIFIKATIONEN

- Verschlossene, wiederaufladbare VRLA-Batterien, in denen der Elektrolyt in einem Glasfaser-Vlies festgelegt ist
- Hervorragende Energie-Speichereigenschaften verbunden mit hoher Zuverlässigkeit
- Wartungsfrei (kein Wasser nachfüllen) über die gesamte Brauchbarkeitsdauer
- 5 Jahre Design Life bei einer Umgebungstemperatur von 20°C (80% Restkapazität)
- Gehäusematerial gemäß UL 94 V-0
- Entwickelt unter Berücksichtigung der IEC 60896-21/22
- Gitterplatten in Blei-Calcium-Legierung
- Extrem gasungsarm durch innere Gas-Rekombinationsrate von 99%
- Keinerlei Transportbeschränkungen betriebsbereiter Blöcke, weder auf der Schiene, auf der Straße, zu Wasser noch in der Luft (nach IATA, DGR Satz A 67)
- Vollständig recycelbar



Blockbatterie



Gitterplatten



Recycelbar



Verschlossen



Wartungsfrei
(kein Wasser
nachfüllen)

RECYCELN MIT EXIDE.



Exide Technologies ist stolz auf sein Engagement für eine bessere Umwelt. Ein integrierter Ansatz für Herstellung, Vertrieb und Recycling von Bleisäure-Batterien wurde entwickelt, um einen sicheren und verantwortungsvollen Lebenszyklus für alle Produkte zu gewährleisten.



Für weitere Informationen
kontaktieren Sie bitte
[Ihren lokalen Händler](#)

TECHNISCHE CHARAKTERISTIKA UND DATEN

Nennspannung	12 V
Erhaltung	2,27 V/Z @ 20 °C
Kapazität	CP 10min 1,6V/Z 20°C 171W/Block CC 20h 1,75V/Z 25°C 7,2Ah
Kurzschluss-Strom	144 A (IEC60896-21/22)
Innenwiderstand	26 mΩ (IEC60896-21/22)

Anschluss	S-4.8
Gehäuse	UL 94-V0 (ABS)
Temperaturbereich	-40°C bis 55°C
Abmessungen (l x b/w x h)	66 x 152 x 100 mm
Gewicht	2,5 kg
Fertigungsort	China


ENTLADUNG BEI KONstanTER LEISTUNG

W @ 20 °C	5 min	10 min	15 min	30 min	1 h	3 h	5 h	10 h	20 h
1,850 V/Z	154	103	84,6	61,8	40,6	18,9	13,3	7,74	4,21
1,800 V/Z	178	120	97,8	68,4	43,6	20,1	13,9	7,92	4,27
1,750 V/Z	212	136	108	72,6	45,9	20,7	14,2	8,1	4,33
1,700 V/Z	242	151	118	77,4	47,7	21,2	14,5	8,22	4,39
1,650 V/Z	263	160	125	80,4	49,1	21,7	14,8	8,34	4,45
1,600 V/Z	285	171	132	84	50,7	22,1	15,1	8,46	4,45

ENTLADUNG BEI KONstantEM STROM

A @ 20 °C	5 min	10 min	15 min	30 min	1 h	3 h	5 h	10 h	20 h
1,850 V/Z	13,7	9,12	7,52	5,41	3,51	1,63	1,13	0,649	0,356
1,800 V/Z	16,4	10,9	8,8	6,05	3,79	1,73	1,19	0,67	0,36
1,750 V/Z	19,7	12,5	9,8	6,48	4	1,79	1,22	0,686	0,364
1,700 V/Z	22,9	14	10,8	6,91	4,18	1,83	1,25	0,697	0,37
1,650 V/Z	25,2	15,2	11,6	7,27	4,32	1,88	1,27	0,706	0,375
1,600 V/Z	27,8	16,4	12,5	7,66	4,49	1,93	1,3	0,718	0,377

Technische Zeichnung



Ladespannung vs. Temperatur

